

# ORAJET<sup>®</sup> 3640

## Popis

Měkčená PVC fólie dostupná v bílé barvě s leklým nebo matným povrchem nebo čirá s lesklým nebo matným povrchem.

## Liner

Silikonem potažený papír, 135 g/m<sup>2</sup>

## Lepidlo

Polyakrylátové, permanentní, čiré

## Oblast použití

Pro zářivé a barevné aplikace s krátkodobým a střednědobým venkovním použitím.

## Metoda tisku

Solvent, Eko-solvent, UV nebo latex

## Technické údaje

<b>Tloušťka*</b> (bez papíru a lepidla)	80 mikronů
<b>Rozměrová stálost</b> (FINAT TM 14)	Přilnavost k oceli, žádné smrštění v příčném směru, v podélném max. 0,4 mm
<b>Teplotní odolnost ***</b>	Přilnavost k hliníku, -40 °C až +80 °C, beze změn
<b>Voděodolnost</b>	Přilnavost k hliníku, po 48 hod/23 °C beze změn
<b>Přilnavost*</b> (FINAT TM 1, po 24 hod, nerez ocel)	16 N/25 mm
<b>Pevnost v tahu</b> (DIN EN ISO 527)	Podélná: min. 19 MPa Příčná: min. 19 MPa
<b>Délkové prodloužení při přetržení</b> (DIN EN ISO 527)	Podélné: min. 130 % Příčné: min. 150 %
<b>Skladovatelnost**</b>	2 roky
<b>Minimální aplikační teplota</b>	>+10 °C
<b>Životnost při speciálních aplikacích</b> Při vertikálním venkovním vystavení vlivům (běžné středoevropské klima)	4 roky (nepotištěná)

\*průměr \*\*v původním obalu, při 20 °C a 50% relativní vlhkosti \*\*\*běžné středoevropské klima

## Poznámka

Inkoust musí po potištění řádně zaschnout, aby se zabránilo jakýmkoli nepříjemnostem při pozdějším spojení s laminátem. Povrchy, na které bude materiál aplikován, musí být řádně očištěny, bez přítomnosti prachu, maziv nebo znečištění, které by mohlo ovlivnit přilnutí materiálu. Čerstvě nalakované nebo namalované povrchy by měly mít možnost vyschnout alespoň tři týdny a zcela vyžrát. Před aplikací materiálu by měla být uživatelem otestována kompatibilita se zvolenými laky a barvami. Dále je nutné vzít v úvahu informace týkající se aplikace materiálu vydané společností ORAFOL.

## DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Všechny produkty ORAJET<sup>®</sup> podléhají pečlivé kvalitativní kontrole v rámci celého výrobního procesu a je zaručeno, že jsou uspokojivé obchodní kvality a bez výrobních vad. Publikované informace týkající se produktů ORAJET<sup>®</sup> vychází z výzkumu, který je podle názoru společnosti spolehlivý, ačkoliv tyto informace nepředstavují záruku. Z důvodu různorodosti použití produktů ORAJET<sup>®</sup> a neustálého vývoje nových aplikací by měl kupující pečlivě zvážit vhodnost a chování výrobku pro každé zamýšlené použití přebnat všechna rizika týkající se takového použití. Veškeré specifikace podléhají změnám bez předchozího oznámení.

ORAJET<sup>®</sup> je registrovanou ochrannou známkou společnosti ORAFOL Europe GmbH.